



Inhalt

- Hintergrund
- Rohmaterial-Vorbehandlung
- Wachstumsversuche
- Charakterisierung
- Nächste Schritte



Hintergr





Hintergrund


- Verwertung regionaler Sägerückstände
 - Fichtenholz Sägespäne
- Entwicklung von
 - Verpackungsmaterial
 - Einblasdämmung




Anfallende Sägespäne bei Steyrermühl Sägewerksgesellschaft



Hintergrund



- Pilzmyzel als Bindemittel
 - Ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen
 - Vollständig biologisch abbaubar





Mycosoft – Use cases





PV-Inverter in Styropor-basierter Verpackung bei Fronius




Einblasdämmung
https://homeguide.com/costs/blown-in-insulation-cost
Visited 28.09.2023 at 10:30



Myzelgebundene Materialien

- Mycomaterialien werden häufig auf landwirtschaftlichen Abfall- und Reststoffen angesetzt
 - Oft LAUBHOLZ
- Nadelholz sehr unbeliebt als Substrat, weil
 - Antifungale Extraktstoffe
 - Widerspenstigeres Lignin


Baumarten in Österreich



Quelle: BMLUK; Datensammlung zum Österreichischen Wald Stand 2023



Workflow






Rohmaterial - Vorbehandlung

- Entfernen der Extraktstoffe mittels Extraktion
- Möglichst schonende Lösungsmittel
 - Wasser
 - Ethanol/Wasser
- Methode: Accelerated solvent extraction (ASE)
 - Druck bis zu 150 bar
 - Extraktion weit über herkömmlichen Siedepunkt (bis zu 200 °C)



Accelerated Solvent Extraction



5,6 g Rohmaterial (2mm) pro Extraktionshülse



SpeedExtractor E-916 (BÜCHI)





Extrahiertes Material





Extrakte




Parameter

- Druck: 70 bar
- Temperaturbereich: 100-150 °C
- Extraktionszeit: 4-60 min
- Lösungsmittel:
 - Wasser
 - Ethanol/Wasser (50-100%)



Charakterisierung der Extrakte





Wachstumsversuche

- Beimpfen der extrahierten Späne mit Pilzkulturen
 - Sterile Bedingungen



Ganoderma lucidum
https://my.chicagobotanic.org/tag/ganoderma-lucidum/
Visited 28.09.2023 at 12:45



als Flüssigkultur



als Getreidebrut



Wachstumsversuche



Pilzkulturen auf Agar in Petrischalen






Wachstumsversuche

- Gemahlen (2 mm) vs ungemahlen
- Substratfeuchte mit Wasser einstellen
- Flüssigkultur oder Getreidebrut mit extrahierten Spänen vermischen
- Wachstum 1-2 Wochen bei Raumtemperatur





Ergebnis Flüssigkultur



- Besseres Myzelwachstum auf Ethanol extrahierten Spänen
- Mycomaterial ist trotzdem sehr brüchig



Ergebnis Getreidebrut





 Starke Myzelbildung mit Getreidebrut, kein Unterschied zwischen Wasser- und Ethanol Extraktion



Schlussfolgerungen

 (Ethanol) Extraktion als Vorbehandlung hat minimal positive Auswirkung auf Pilzwachstum

- Nährstoffzusammensetzung ist wesentlich entscheidender für intensives Wachstum
 - Holz ist sehr gute Kohlenstoffquelle, es fehlt aber an weiteren
 Nährstoffen, insbesondere Stickstoff (sehr hohes C/N Verhältnis)



Flüssigkultur mit Weizenkleie

Supplementieren der Späne mit weiteren Nährstoffen ermöglicht
 Verwendung von Flüssigkultur, auch auf unbehandelten Spänen

möglich





Use case: Formverpackung

Angesetzt in 3D gedruckten Negativformen



Tag 1



Nach einer Woche



Use case: Formverpackung



Nach Entformung



Nach Trocknung



Use case: Einblasdämmung



Vorzerkleinertes Mycomaterial



Mittels Hammermühle granuliert



Mechanische Charakterisierung

Für die erfolgreiche Anwendung müssen bestimmte

Anforderungen erfüllt werden



Biegetest



Drucktest



Zugtest



Charakterisierung als Einblasdämung



Einblasversuch



Setzungstest



Nächste Schritte

- Weitere Charakterisierungen
- Verbesserung der Materialeigenschaften
 - Zugabe von Naturfasern
 - Zugabe von natürlichen Weichmachern (z.B. Glycerol)
 - Variation der Partikelgröße

